

Лист Технической Информации

Монтажная двусторонняя клеящая лента «Момент» белая

I. Продукт:

Двусторонняя клеящая лента с высокой адгезией.

Лента имеет хорошую начальную липкость, разработана для внутренних и наружных работ

хорошая адгезия к стеклу, плитке, дереву, металлу, кирпичу, камню, различным видам пластмасс.*

Преимущества:

Лёгкое применение – не требует специальных инструментов.
Избавляет от необходимости сверления стен.
Обеспечивает чистое применение без грязи и пыли.

Область применения:

Монтаж и установка декоративных элементов (фризы, картины, барельефы и т.п.) на вертикальные и горизонтальные поверхности**
Соединение изделий и материалов друг с другом.

Особенности:

При удалении/отрывании ленты возможно повреждение верхнего слоя непрочных и слоистых поверхностей, таких как обои, гипсокартон и т.п.

Не рекомендуется для:

- Тефлоновых поверхностей
- Силиконовых поверхностей
- Водостойких обоев.

В случае сомнения рекомендуется проверить адгезию ленты на незаметном участке.
Не рекомендуется применять в местах, подверженных постоянному воздействию влаги и воды.

*кроме полиэтилена, полипропилена, тефлона и материалов на их основе.

**один рулон ленты выдерживает вес до 12 кг (1,5 м) и до 8 кг (1,0 м) при условии полного контакта всего рулона с обеими поверхностями.



Упаковка:

Рулон 1,5 метра на блистер-карте
Рулон 1,0 метр на блистер-карте

II. Технические характеристики*:

Основа	Синтетический каучук на подложке из вспененного полиэтилена
Толщина	1,10 мм
Максимальная нагрузка на один рулон ленты	До 12 кг (1,5 м) До 8 кг (1,0 м)
Длина в одном рулоне	1,0 м и 1,5 м
Петельный тест (FINAT TM 9)	Около 30 Н/25 мм
Сила сцепления (FINAT TM 1)	18Н/25мм через 1 мин > 18Н/25 мм (разрыв подложки) через 20 мин > 18Н/25 мм (разрыв подложки) через 24 часа
Время удержания груза (FINAT TM 8)	Не менее 300 часов при 23 °С Не менее 6 часов при 70°С
Температура применения	от +15 до +30°С
Температура эксплуатации	От -40 до +100°С**

*Указанные значения получены в лабораторных условиях при 23°С и отн. влажности 50 %.

Реальные характеристики зависят от материалов, способа нанесения и условий применения и могут отличаться от указанных в таблице.

** не менее 1 часа в стандартных условиях

III. Указания по использованию

Подготовка материалов:

Склеиваемые поверхности должны быть сухими и чистыми. Чтобы увеличить прочность склеивания поверхности рекомендуется обезжирить бензином или ацетоном.

Плотно приклеить ленту на одну из поверхностей, избегая воздушных пузырей, затем снять защитную ленту и сразу сильно прижать приклеиваемый предмет. Не допускать контакта пальцев, грязи, пыли и иных материалов с клеящим слоем.

Условия хранения:

Хранить в сухих помещениях при температуре от плюс 15°С до плюс 25°С и относительной влажности около 50 %.

Дополнительные сведения о продукте находятся в Паспорте Безопасности

Данный лист технической информации основан на информации, полученной на основе испытаний и огромного опыта в области клеящих лент. Поскольку невозможно исследовать все способы применения и в виду того, что существует множество различных условий использования клеящих лент мы не можем заявить, что информация является полной. Мы рекомендуем провести тестирование продукта перед применением, чтобы удостовериться в успехе.

Мы гарантируем неизменное качество продукции.