



Лист Технической Информации

Момент Супер Эпокси Металл

Эпоксидный клей



I. Продукт:

Состав:

Двухкомпонентный, не содержащий растворителя клей на эпоксидной основе.

Область применения:

Быстрое соединение и ремонт металлических деталей.
Быстрая починка трещин и протечек в водяных трубах и металлических баках.

- Подходит для большинства строительных материалов
- Оптimalен для заделки трещин, пор, зазоров между склеенными поверхностями и других дефектов при ремонте.
- Не подходит для полиэтилена, полипропилена, тефлона.
- Не рекомендуется для склеивания посуды, контактирующей с пищей.

Упаковка:

2x6 мл нам блистер-карте
2x25 мл нам блистер-карте

II. Технические характеристики:

Основные преимущества

- Высокая прочность склеивания
- Высокая теплостойкость
- Прозрачность
- Не даёт усадку и не расширяется при отверждении
- Водостойкость
- Высокая устойчивость к воздействию масел и растворителей
- Проводит электрический ток

Основа	А – эпоксидная смола, Б – отвердитель на основе полимеркаптанов.
--------	---

Импортер и уполномоченная организация:
ООО «Хенкель Рус».
Россия, 107045, г. Москва, Колокольников пер. д.11.
+7 495 745 22 34
+7 812 326 16 63
www.moment.ru

	Не содержит растворителей.
Цвет	Серый
Время применения готовой смеси	4 минуты
Время фиксации склеенных деталей	5-15 минут
Время, через которое склеенное изделие можно обрабатывать	15 минут
Время, через которое изделием можно пользоваться (50 % конечной прочности)	120 минут
Время, через которое достигается конечная прочность	24 часа
Конечная прочность	До 110 кг/см ²
Стойкость к воздействию воды, масел и растворителей	Устойчив к регулярному воздействию
Температура нанесения	Не ниже +5 °С. Рекомендуемая от +15 до плюс 25 °С.
Температура эксплуатации клеевого шва	От -30 до +150 °С

III. Указания по использованию

Подготовка материалов:

Склеиваемые поверхности должны быть сухими и чистыми. Чтобы увеличить прочность склеивания поверхности рекомендуется дополнительно зачистить наждачной бумагой и обезжирить бензином или ацетоном.

Перед склеиванием рекомендуется выдерживать материалы при комнатной температуре (от +18°С до +25°С).

Выдавите из тюбиков на ровную поверхность компоненты А (смола) и Б (отвердитель) в виде валиков одинаковой длины, тщательно перемешайте шпателем до получения однородного состава.

Нанесение клея:

Клей «Момент Супер Эпоксидный Металл» необходимо равномерно наносить на одну из склеиваемых поверхностей.

Важная информация:

Максимальное время применения композиции после смешивания – 4 минуты.

Склеивание / давление:

Аккуратно и точно соедините склеиваемые поверхности и зафиксируйте в неподвижном положении на 5-15 минут.

При малой поверхности склеивания рекомендуется нанести композицию вокруг соединения.

Склеенные изделия можно обрабатывать через 15 минут.

Изделием можно пользоваться (не подвергая максимальным нагрузкам) через 120 минут.

Конечная прочность склеивания достигается через 24 часа.

Отверждение можно ускорить путем увеличения температуры до 70° С.

Дальнейшая обработка:

Не дает усадку и не расширяется при отверждении.

После полного отверждения клея изделие можно подвергать дополнительной обработке: шлифовать, сверлить, обтачивать, красить.

IV. Дополнительная информация

Условия безопасного использования и хранения:

Пользоваться защитными перчатками.

Избегать контакта с кожей рук и глазами.

При попадании на кожу рук или в глаза тщательно промыть водой.

Если раздражение не проходит, обратиться к врачу.

Хранить закрытым в оригинальной упаковке при температуре от +5°С до +30°С.

Срок хранения составляет 36 месяцев при хранении в закрытой оригинальной емкости в указанных выше условиях.

Беречь от детей!

По истечении срока годности упаковку с остатками клея утилизировать с бытовым мусором.

Дополнительные сведения о продукте находятся в Паспорте Безопасности

Данный лист технической информации основан на информации, полученной на основе испытаний и огромного опыта в области клеев. Поскольку невозможно исследовать все способы применения и в виду того, что существует множество различных условий использования клея мы не можем заявить, что информация является полной. Мы рекомендуем провести тестирование продукта перед применением, чтобы удостовериться в успехе.

Мы гарантируем неизменное качество продукции.



Импортер и уполномоченная организация:

ООО «Хенкель Рус».

Россия, 107045, г. Москва, Колокольников пер. д.11.

+7 495 745 22 34

+7 812 326 16 63

www.moment.ru